

PORFYRIOS

CHAP GLASS LTD

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΙΠΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 3^{ης} ΓΕΝΙΑΣ (LOW-EMISSIVITY) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΣ

	LIGHT TRANSMISSION (%) ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	LIGHT REFLECTION (%) ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ	SOLAR FACTOR EN – 410 ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ	U- VALUE EN 673 (W/m ² K) ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
				Dry Air ΑΕΡΑΣ	ARGO GAS ΓΚΑΖΙ
SOLAR CONTROL 70 6MM 16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ CLEAR 4 MM	71	12	41	1.3	1.0
SOLAR CONTROL 60 6MM 16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ CLEAR 4 MM	64	26	42	1.3	1.0
ENERGY N (AGC) 6 MM 16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ CLEAR 4 MM	72	12	40	1.3	1.0
FOUR SEASON (SAINT GOBAIN) 6MM 16MM ΔΙΑΚΕΝΟ CLEAR 4 MM	68	26	41	1.3	1.0

ΤΡΙΠΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

ENERGY N (AGC) 6 MM 16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ CLEAR 4 MM 16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ TOP N 6 MM	64	15	36	0.7	0.6
---	----	----	----	-----	-----

Σ. Κυπριανού 19, Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

Ταχ. Θυρίδα 28343 – 2093 Λευκωσία

Τηλ. 22487756, 22571016, Fax 22487910

e-mail: porfyrioglass@cytanet.com.cy

<http://www.porfyrioglass.com>