

# PORFYRIOS

CHAP GLASS LTD

## ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

### ΔΙΠΛΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (LOW-EMISSIVITY) ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΣ

|   | LIGHT TRANSMISSION (%)<br>ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ | LIGHT REFLECTION (%)<br>ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ | SOLAR FACTOR EN – 410<br>ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ | U- VALUE EN 673 (W/m <sup>2</sup> K)<br>ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ |                   |
|---|---|-------------------------------------|--|---|-------------------|
|   |   |                                     |  | Dry Air<br>ΑΕΡΑΣ  | ARGO GAS<br>ΓΚΑΖΙ |
| SOLAR CONTROL 70 6MM<br>16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ<br>CLEAR 4 MM             | 69                                      | 12                                  | 41                                       | 1.3   | 1.0               |
| SOLAR CONTROL 60<br>6MM<br>16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ<br>CLEAR 4 MM          | 64                                      | 26                                  | 42                                       | 1.3   | 1.0               |
| ENERGY N (AGC) 6 MM<br>16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ<br>CLEAR 4 MM              | 72                                      | 12                                  | 40                                       | 1.3   | 1.0               |
| FOUR SEASON (SAINT<br>GOBAIN) 6MM<br>16MM ΔΙΑΚΕΝΟ<br>CLEAR 4 MM | 68                                      | 26                                  | 41                                       | 1.3   | 1.0               |

### ΤΡΙΠΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ

|   |    |    |    |     |     |
|---|----|----|----|-----|-----|
| ENERGY N (AGC) 6 MM<br>16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ<br>CLEAR 4 MM<br>16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ<br>TOP N 6 MM | 62 | 15 | 36 | 0.9 | 0.6 |
|---|----|----|----|-----|-----|

Σ. Κυπριανού 19, Βιομηχανική Περιοχή Εργατών.

Ταχ. Θυρίδα 28343 – 2093 Λευκωσία

Τηλ. 22487756, 22571016, Fax 22487910

e-mail: [porfyrioglass@cytanet.com.cy](mailto:porfyrioglass@cytanet.com.cy)

<http://www.porfyrioglass.com>